



SAMSON KAMNIK d.o.o.

KOVINARSKA C.28, SI-1240 KAMNIK, SLOVENIJA

Davčna št. / VAT Nr: SI 42870780

Tel: 01 83 17 255, 83 19 260, Fax: 01 83 17 179, samson@samson-kamnik.si

KARAKTERISTIKE PIGMENTOV SIRIUS

Tip SIRIUS	Barva prahu	Svetilna barva v temi	Granulacija mikronov	Svetilni čas, ure	Svetilnost mcd/m ²		Temperaturna obstojnost	Valovna dolžina za aktiviranje	Specifična teža
RUMENO ZELEEN EXTRA	SVETLO RUMENA CITRONSKA	RUMENO ZELENA ZELO INTENZ.	55-65	>10	takoj	2780	250 °C	200-450 nm	3,6 g/cm ³
					po 10 min	470			
RUMENO ZELEEN INTENZIVEN	SVETLO RUMENA CITRONSKA	RUMENO ZELENA INTENZIVNA	25-35	>10	takoj	1220	250 °C	200-450 nm	3,6 g/cm ³
					po 10 min	300			
ORANŽEN	SVETLO RUMENA	ORANŽNA	20-40	>2	takoj	2300	600 °C	200-400 nm	5,1 g/cm ³
					po 10 min	410			
MODER	SVETLO RUMENA	MODRA	15-25	>6	takoj	1498	250 °C	200-450 nm	3,0 g/cm ³
					po 10 min	350			
TURKIZEN	SVETLO RUMENA CITRONSKA	TURKIZNO MODRA	25-35	>10	takoj	2500	250 °C	200-450 nm	3,6 g/cm ³
					po 10 min	262			
VIJOLIČEN	BELA	VIJOLIČNA	30-50	>2	takoj	442	250 °C	200-450 nm	3,6 g/cm ³
					po 10 min	17			