

# TERANOL –TRDO SUŠEČE OLJE ZA OPEČNE TLAKOVCE



**TERANOL – TRDOSUŠEČE OLJE ZA OPEČNE TLAKOVCE** je premaz, izdelan na osnovi naravnih, rastlinskih obnovljivih surovin. Ne vsebuje biocidov, zato ga lahko uporabljamo tudi v vseh bivalnih prostorih.

Uporablja se za premazovanje opečni tlakovcev, neglaziranega klinkerja, opeke, glinenih predmetov, kamnitih in ostalih mineralnih površin.

Lastnosti:

- **nedrsnost**
- **odlična paropropustnost**
- **prijeten sijaj**

## Tehnični podatki

**Sestava:** laneno olje, tungovo olje, olja citrusov, sikativi, naravne smole.

**Nanašanje:** 2 nanosa na čisto in suho površino, v vlažnih prostorih in na prostem vsaj 3 nanosi. Nanaša se s čopičem, z gobo, s potapljanjem, z oblivanjem. Po prvem nanosu po 10-15 min. obrisati olje, ki ga površina ni vpila.

Priporočamo temeljni premaz s Teranol-oljem, razredčenim z ORANOL-om, do 50%.

**Za boljšo vodoodpornost je priporočljiv končni premaz z ANTIČNIM VOSKOM**, ki se po potrebi enostavno obnavlja.

**Poraba:** 1 l za 8 - 10 m<sup>2</sup> v dveh nanosih (odvisno od vrste, vpojnosti in kakovosti površine, površinske obdelave ter načina nanašanja)

**Sušenje:** 10 do 12 ur, naslednji nanos po 24 urah

**Čiščenje orodja:** z oljem citrusov, white spiritom, s terpentinom ali z lak bencinom.

**Zaščita pri delu:** obvezna je uporaba zaščitne obleke in rokavic. Prostori morajo biti dobro prezračeni.

**Shranjevanje:** v originalno zaprti embalaži pri temperaturi pod 30°C, zunaj dosega otrok

**Embalažne enote:** 1 l, 5 l, 10 l in 20 l

**OPOZORILO:** Krpe, prepojene z oljem, predstavljajo nevarnost samovžiga, zato jih shranjujemo v zaprtih kovinskih posodah oz. jih zavržemo, ko se olje že posuši.

Zgoraj posredovane informacije in priporočila o namenu in načinu uporabe naših izdelkov so osnovana na našem znanju, laboratorijskih testiranjih ter praktičnih izkušnjah, pridobljenih do sedaj. Zagotavljamo vam konstantno kvaliteto naših proizvodov ter parametre v skladu s tehnično specifikacijo. Naša tehnična svetovalna služba vam je na razpolago. To pa ne odvezuje kupca, da sam preizkusi primernost naših proizvodov za njegov primer uporabe (postopki, materiali). Tak preizkus ponovite tudi ob zamenjavi materiala ali dobavitelja. Ker se naši proizvodi uporabljajo z različnimi materiali ter v menjajočih se pogojih dela, na katere nimamo vpliva, ne moremo sprejeti nobene obveznosti glede zgornjih navedb ali katerikoli ustnih priporočil.



**SAMSON KAMNIK d.o.o.** Kovinarska cesta 28, SI-1240 KAMNIK, SLOVENIJA

Tel: 00386 1 83 17 255, 01 83 19 260 Fax: 00386 1 83 17 179 [samson@samson-kamnik.si](mailto:samson@samson-kamnik.si) [www.samson-kamnik.si](http://www.samson-kamnik.si)  
[www.restauro.si](http://www.restauro.si) [www.naravno.eu](http://www.naravno.eu) [www.epoksi-karbon-vlakna.si](http://www.epoksi-karbon-vlakna.si) [www.cebelarstvo.si](http://www.cebelarstvo.si) [www.rastlinska-mila.si](http://www.rastlinska-mila.si)